

Características del producto		
Formato	2200 x 185 x 11,5 mm	2380 x 233 x 11,5 mm
Capa de uso	≥ 2,5 mm	
Embalaje	Paquete:	10 laminas 4,07 m ² / 29,30 kg
	Palet:	32 paquetes 130,24 m ² / 937,60 Kg
		7 laminas 3,882 m ² / 21,007 kg
		36 paquetes 139,752 m ² / 756,252 Kg
La garantía	10 años (según las cláusulas de garantía de Parador)	
Indicaciones	- Para limpieza y mantenimiento - ver instrucciones. - Reservado el derecho de cambios y modificaciones.	

Etiquetado de productos	
Sólo para productos con acabado al barniz	
 DIN EN 14342:13	 EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C
 TÜVRheinland CERTIFIED	 PEFC PEFC/COC-31-0507
 REAL WOOD	 eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1016 - 12656 - 002
	 DER BLAUE ENGEL BEST EMISSIONS LAW UMWELT und GESUNDHEIT

Tolerancias (requisitos EN 13489)	
Divergencia de longitud autorizada (± 0,1 %)	± 0,05 %
Divergencia de anchura autorizada (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Perpendicularidad del elemento (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Curvatura longitudinal del elemento (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Curvatura transversal sobre el ancho (≤ 0,1 %)	≤ 0,08 %
Superficie a ras (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Humedad de la madera en el momento de la primera entrega (5-9%)	6 - 8 %

Clasificación		
	Norma de ensayo	Evaluación
 Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN 425	Se recomienda el empleo de una alfombra protectora habitual
 Desplazamientos de muebles	EN 424	sin modificaciones visibles
 Resistencia térmica apropiada; apto para una instalación sobre calefacción radiante con capa base adecuada y freno de vapor	EN 12664	0,077 m ² *K/W
 Formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
 Ruido de pasos	ISO 717-2	14 dB (en Akustik-Protect 100)
Eliminación de residuos		Eliminación de residuos en casa privada con basura normal / o con basura voluminosa

Clasificación características de la superficie			
	Norma de ensayo	Evaluación	
		Acabado al barniz	Acabado al aceite
 Deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47
	CEN/TS 15676	29 SRT (SRV húmedo)	46 SRT (SRV húmedo)
51 SRT (SRV seco)		103 SRT (SRV seco)	
 Reacción al fuego, instalación flotante	EN 13501-1	D _{fl} s1	
	EN 13501-1	Reacción al fuego, instalación encolada sobre toda la superficie	
 Resistencia a las manchas	EN 13442	Grupo 5	Grupo 4
Adherencia / ensayo de corte reticular	ISO 2409	0	n.n.
Resistente al deslizamiento en superficies inclinadas	DIN 51130	R 9	R 10

Enviado por:	QMB	Nombre del fichero:	20170116_PA_TDS_Parkett_Basic_ES
Fecha:	01.08.2013	Actualización:	https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			16.01.2017

Clasificación libre según EN 13489									
Gama:	3 tablillas								
Características según EN 1310:	Lado superior de la lámina								
Clase de madera:	Arce canadiense	Arce europeo	Haya		Roble			Cerezo europeo vaporizado	Nogal americano
Nombre botánico / Código (EN 13556):	Acer saccharum Marsh. / ACSC	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			Prunus avium L. / PRAV	Juglans nigra L. / JGNG
Origen:	CA, US	BA, HR	HU, HR, SK, BA		DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ			BA, HR, HU, RS	US
Abreviación/ clasificación / fecha (interna):	ER-L-AHC	ER-L-BAH	ER-L-BU		ER-L-EI			ES-L-KIR	ER-L-SWN
	Versión 6 2012	Versión 6 2012	Versión 7 2014		Versión 14 2016		Versión 11 2015	Versión 4 2012	Versión 7 2012
	A2	A4	A2	A4	A2	A4	N4	A4	A4
Clase:	Natur	Rustikal	Natur	Rustikal	Natur	Rustikal	Living	Rustikal	Rustikal
Albura sana	-	-	-	-	inadmisible	permitido	permitido	permitido	permitido
Nudos (bien nacidos)	permitido: hasta 15 mm	permitido: hasta 30 mm	permitido: hasta 15 mm	permitido: hasta 20 mm	permitido: hasta 15 mm	permitido: hasta 20 mm	permitido: hasta 30 mm	permitido: hasta 30 mm	permitido: hasta 30 mm
Nudos que faltan	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	permitido: hasta 10 mm	permitido: hasta 20 mm	permitido: hasta 20 mm	inadmisible	inadmisible
Nudos pequeños	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido: nudos sanos en racimos	permitido	permitido
Puntos enmasillados	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido
Grietas de poca profundidad, grietas muy finas	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	permitido
Inclusión de azúcar / minerales	permitido: max.150 x 3 mm	-	-	-	-			-	-
Corteza crecida hacia dentro	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible
Grietas enmasilladas	inadmisible	permitido	permitido	permitido	inadmisible	permitido	permitido	-	permitido
Sentido de la fibra	sin criterio	sin criterio	sin criterio	sin criterio	sin criterio	sin criterio	sin criterio	sin criterio	sin criterio
Núcleo sano	permitido	permitido	permitido	permitido	-		permitido	-	-
Radioños	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido	-
Diferencias de color	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido	permitido
Rayas blancas	-	-	-	-	inadmisible	permitido	permitido	-	-
Marcas de los listones de apilar	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible
Infestación por plagas (EN 1311)	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible	inadmisible
Partes no visibles									
Todas las características en cuanto al tamaño o la cantidad están permitidas sin limitación, siempre y cuando no alteren la solidez o durabilidad del suelo.									
Notas									
No más del 3% de las láminas puede corresponder a la clase inferior. La madera es un producto natural y por eso varía en su color y estructura. Las muestras, los folletos y fotos se consideran, por lo tanto, como referencia aproximada y no son vinculantes. Los efectos de la luz del sol influyen también en los cambios naturales del matiz de la madera. Debido a ello, a la hora de la entrega, el producto puede mostrar claras diferencias frente a la muestra.									

Enviado por:	QMB	Nombre del fichero:	20170116_PA_TDS_Parkett_Basic_Anhang_ES
Fecha:	01.08.2013	Actualización:	https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			Página 1 de 2

Clasificación libre según EN 13489

Gama:	1 lama	
Características según EN 1310:	Lado superior de la capa de uso	
Clase de madera:	Roble	
Nombre botánico / Código (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Origen:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ	
Abreviación/ clasificación / fecha (interna):	ER-LH-EI	ER-LH-EI
	Versión 6 2016	Versión 5 2015
	N3	N7
Clase:	Classic	Rustikal
Albura sana	inadmisible	permitido
Nudos (bien nacidos)	permitido: hasta 30 mm	permitido: hasta 80 mm / nudos alargados hasta 40x100mm
Nudos que faltan	permitido: hasta 15 mm	permitido: hasta 60 mm
Nudos pequeños	permitido: nudos sanos en racimos	permitido: nudos sanos en racimos
Puntos enmasillados	permitido	permitido
Grietas de poca profundidad, grietas muy finas	inadmisible	permitido
Inclusión de azúcar / minerales	-	-
Corteza crecida hacia dentro	inadmisible	permitido
Grietas enmasilladas	permitido	permitido
Sentido de la fibra	sin criterio	sin criterio
Núcleo sano	permitido	permitido
Radio leñosos	permitido	permitido
Diferencias de color	permitido: leves diferencias de color	permitido
Rayas blancas	-	permitido
Marcas de los listones de apilar	inadmisible	inadmisible
Infestación por plagas (EN 1311)	inadmisible	inadmisible

Partes no visibles

Todas las características en cuanto al tamaño o la cantidad están permitidas sin limitación, siempre y cuando no alteren la solidez o durabilidad del suelo.

Notas

No más del 3% de las láminas puede corresponder a la clase inferior. La madera es un producto natural y por eso varía en su color y estructura. Las muestras, los folletos y fotos se consideran, por lo tanto, como referencia aproximada y no son vinculantes. Los efectos de la luz del sol influyen también en los cambios naturales del matiz de la madera. Debido a ello, a la hora de la entrega, el producto puede mostrar claras diferencias frente a la muestra.

Enviado por:	QMB	Nombre del fichero:	20170116_PA_TDS_Parkett_Basic_Anhang_ES
Fecha:	01.08.2013	Actualización:	https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			Página 2 de 2